



EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΕ) 305/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εναρμονισμένο Πρότυπο / Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης	EN 13242:2002+A1:2007, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004
--	---

Επωνυμία	Ελληνικά: ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αγγλικά: AFOI D. NIOKASTRITI & Co		
Διεύθυνση	Κεντρικά Γραφεία (Οδός Αριθμός/Περιοχή-πόλη/Τ.Κ): ANTIMAXEIA, ΔΗΜΟΣ ΚΩΣ/ΚΩΣ/ Μονάδα Παραγωγής : Αντιμάχεια , Δήμος Κως, Π.Ε. Κω		
email: n.n.engineersoffice@gmail.com			Ιστοσελίδα:
Τηλ: 2242051359			Fax:

Προϊόντα για τα οποία έχει αναπτυχθεί ο Ε.Π.Ε. και έχει προσδιοριστεί ο Τύπος Προϊόντος	Πρότυπο	Προϊόν	Χαρακτηρισμός	d/D(mm)
	EN 13043:2002/AC:2004	Άμμος RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Πλήρους Διαβάθμισης	0/4
	EN 13043:2002/AC:2004	Ψηφίδα RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ0)	Χονδρόκοκκο	4/11,2
	EN 13043:2002/AC:2004	Χαλίκι RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Χονδρόκοκκο	16/31,5
	EN 13139:2002/AC:2004	Άμμος Σοβά RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Λεπτόκοκκο	0/4
	EN 13242:2002+A1:2007	Άμμος RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Λεπτόκοκκο	0/4
	EN 13242:2002+A1:2007	Ψηφίδα RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Χονδρόκοκκο	4/11,2
	EN 13242:2002+A1:2007	Χαλίκι RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Χονδρόκοκκο	16/31,5
	EN 13242:2002+A1:2007	3A RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Πλήρους Διαβάθμισης	0/31,5
	EN 13242:2002+A1:2007	Σκύρο RC Ανάμικτο (ΕΚΣΚ-ΣΔ)	Χονδρόκοκκο	31,5/63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αρ. Υπόθεσης	Είδος επιθεώρησης		Εργαζόμενοι
10.09.0314.03	Αρχική :	Ειδική:	Αριθμός εργαζομένων: 4
	Επιτήρηση 1η:	Επαναπιστοποίηση:	Υπεύθυνος Ε.Π.Ε.: Νικολάου Ν./ Σύμβουλος
	Επιτήρηση 2η: X		

Μονάδα/ Ταχ. Διεύθυνση	Ημερομηνία	Σύνολο ανθρωποημερών
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	24/09/2021	1,00

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	d/D (mm)	EN 13043	EN 13242	EN 13139
ΑΜΜΟΣ	0/4	X	X	
ΨΗΦΙΔΑ	4/11,2	X	X	
ΧΑΛΙΚΙ	16/31,5	X	X	
3Α	0/31,5		X	
ΣΚΥΡΑ	31,5/63		X	
ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ	0/4			X

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ "ΚΩΣ - ΑΦΟΙ ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ" 2021

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ

5,6	100
4	98,4
2	78,6
1	66,0
0,5	48,1
0,25	35,0
0,125	25,1
0,063	18,0

ΑΜΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

8	100
5,6	98,1
4	89,0
2	52,1
1	32,9
0,5	21,6
0,25	15,8
0,125	14,1
0,063	12,0

ΓΑΡΜΠΛΙΑ

22,4	100
16	100
11,2	98,3
8	75,9
5,6	34,3
4	6,4
2	0,7
1	0,7
0,5	0,7
0,25	0,7
0,125	0,7
0,063	0,7

ΧΑΛΙΚΙ

45	100
31,5	96,0
22,4	67,5
16	11,8
11,2	1,9
8	0,9
5,6	0,6
4	0,4
2	0,4
1	0,4
0,5	0,4
0,25	0,4
0,125	0,4
0,063	0,4

3A (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

45	100
31,5	98,5
22,4	92
16	75,9
11,2	69
8	60,9
5,6	53
4	42,5
2	33,69
1	24,29
0,5	17,57
0,25	13,7
0,125	9
0,063	6,3

ΣΚΥΡΟ

63	88,1
45	23,9
31,5	2,1
22,4	0,1
16	0,1
11,2	0,1
8	0,1
5,6	0,1
4	0,1
2	0,1
1	0,1
0,5	0,1
0,25	0,1
0,125	0,1
0,063	0,1

LOS ANGELES

ΓΑΡΜΠΛΙΑ	ΧΑΛΙΚΙ	3A
32	35	36
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ LA		

ΥΓΕΙΑ - ΓΑΡΜΠΛΙΑ
MS 4%

ΥΓΕΙΑ - ΧΑΛΙΚΙ
MS 4%

ΥΓΕΙΑ - 3A
MS 5%

ΥΓΕΙΑ - ΑΜΜΟΣ ΑΣΦΟΤΟΣ
MS 3%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ "ΚΩΣ - ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΚΑΣΤΡΗΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ" 2021

ΓΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ			
ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ	ΑΜΜΟΣ ΑΣΦ.	3Α	
64	70	59	
SE (%)=			

ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ			
ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ	ΑΜΜΟΣ ΑΣΦ.	3Α	
Τιμή μπλε του μεθυλενίου MB:	1,23	0,99	0,98

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

	ΑΜΜΟΣ				ΣΚΥΡΟ
	ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ	ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ	ΓΑΡΜΠΙΛΙ	ΧΑΛΙΚΙ	
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ρ_a (Mg/m^3)	2,68	2,70	2,71	2,69	2,68
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ ρ_{rd} (Mg/m^3)	2,59	2,63	2,63	2,62	2,61
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΞΗΡΟΥ ρ_{ssd} (Mg/m^3)	2,63	2,66	2,65	2,65	2,63
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ WA_{24} (%)	1,19	0,98	0,68	0,35	0,77
					0,2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ				
ΓΑΡΜΠΙΛΙ	ΧΑΛΙΚΙ	3Α	ΣΚΥΡΟ	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ FI (M_2/M_1 , %):	12	16	17	23